



צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור משי.
בעל עמידות גבוהה בקרצוף וברחיצות.
לשימוש פנימי וחיצוני.

נושא תו תקן ישראלי 1945. תו ירוק.

תכונות: גמר מהודר, מצויין לרחיצה ולניקוי, ייבוש מהיר, ללא עופרת וכרומטים, בעל מראה קטיפתי וגימור בברק משי. בעל ת"י 1945 ותו ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות, טיח, בטון, לבנים ועץ.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 713-802 לבן ובסיס P.

גוון: לבן וגווני פסטל ממניפת "לגעת בצבע".

ברק: משי

כושר כיסוי מחושב: 13-14 מ"ר / ליטר עבור לבן וגווני פסטל (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעה | המתנה בין שכבות: שעה | ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
15 ליטר	36
5 ליטר	48
1 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע: וודאו כי שטח הצביעה נקי מאבק וכל חומר זר. בחשו היטב לפני השימוש.

שטחים פנימיים מסוידיים: הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות **סופרקריל משי**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת **בונדרול סופר**. החליקו את המשטח במג'יק **בונד** + (בשימוש פנימי בלבד) וצבעו מעליו שכבת **בונדרול סופר** והמתינו לייבוש. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל משי**. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2-3 שכבות **סופרקריל משי**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות גבס חדשים: צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל משי**. במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם מעל התיקונים בונדרול סופר קודם לביצוע הצביעה.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים: החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת משטח

חלק צבעו שכבת **טמבורפיל** והמתניו 4 שעות לייבוש. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל משי**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

משטחי בטון וטיח צמנט חדשים: ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין **מינרלי טמבור**. לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל משי**. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם תחילה בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

תשתית אקרילית קיימת חיצונית: אין ליישם אלא לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות, וכן להסיר כל צבע רופף, יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור. וליישם **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין **מינרלי טמבור**, ולאחר 24 שעות לצבוע 2-3 שכבות **סופרקריל משי**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

הערה: בקירות חיצוניים אין ליישם על משטחים אופקיים

הערות לקבלת משטח חלק במיוחד בקירות פנימיים ("שלייף"): בכל אחד מהמקרים שלעיל יש להשתמש בדבק **שפכטל 2000** או **במגיב בונד סופר** להחלקת הקיר לפני הצביעה במשי משי. לאחר החלקת הקיר וניקוי צבעו שכבת **בונדרול סופר**, ולאחר מכן צבעו שתי שכבות **סופרקריל משי** נוספות, כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב- 15-20% מים, המתניו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת ב- 10-15% מים. מומלץ להשתמש ברולר קצוץ שיער המיועד לצבעים מבריקים-למחצה.

נגרות בנין ודלתות עץ: צבעו שכבה אחת **שמן איטום לעץ** מדולל ב- 40%-50% **טרפנטין מינרלי**. מרחו 2 שכבות **דבק שפכטל 2000** (לשימוש פנימי) או **מרק P.V.A** (לשימוש חיצוני). המתניו לייבוש ולטשו לקבלת משטח חלק. צבעו 1-2 שכבות **יסוד סינתטי לעץ**.

המתניו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את השטח ונקו מאבק. צבעו 2 שכבות **סופרקריל משי**.
עץ בלתי צבוע: הכינו את משטחי העץ באמצעות החלקה בנייר לטש. מלאו חורים וחריצים **במרק P.V.A**. המתניו לייבוש ולטשו לקבלת משטח חלק. צבעו 1-2 שכבות **יסוד סינתטי לעץ**. המתניו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את השטח ונקו מאבק. צבעו 2 שכבות **סופרקריל משי**.

עץ צבוע במצב לא טוב: הסירו את כל הצבע בעזרת נייר לטש המותקן על מכונה חשמלית או **מסיר צבע**. נקו היטב וצבעו כאמור בסעיף לעיל: "עץ בלתי צבוע".

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. **צביעה במברשת / רולר / איירלס:** דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב- 15% - 20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב- 15%-10% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MS DS).

הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25° C -1 65% לחות יחסית.

ת"י 1945 ותו ירוק

מוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.